

ČISTIACE NÁPLNE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV



BP 400

Čistí a chráni vykurovacie okruhy. Umožňuje rozpustiť a následným prepláchnutím odstrániť **usadeniny hydroxidov železa** a horčíka, vápenaté usadeniny, rez a kal. Maže ventily a čerpadlá, zlepšuje výmenu tepla a vracia vykurovacím okruhom ich pôvodnú účinnosť. Pôsobí tiež ako inhibítor korózie už prítomné v okruhu. Vďaka svojim vlastnostiam zaručuje maximálnu výmenu tepla v okruhu aj vo vykurovacích telesách. Vhodný pre systémy staršie ako 6 mesiacov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	bez farby
ZÁPACH	bez zápachu
pH	7
DÁVKOVANIE	1l prípravku na 100l kvapaliny v systéme

BALENIE

Fľaša, 1l	Obj. kód - 18183
-----------	------------------



BP 300

Čistí vykurovacie okruhy od **kotolného kameňa, vápenatých usadenín**, nečistôt, zbytkov po pájkovaní a tým obnovuje účinnosť kúrenia. Chráni proti korózii. Zníži alebo celkom odstráni hluk od kotla. Ideálne na nové (do 6 mesiacov prevádzky) vykurovacie a chladiace systémy. Zlučiteľné so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	opalizujúci
ZÁPACH	slabý
pH	7
DÁVKOVANIE	1l prípravku na 100l kvapaliny v systéme

BALENIE

Fľaša, 1l	Obj. kód - 8781
-----------	-----------------

POSTUP POUŽITIA

Sústavu najskôr vypustíte a napustíte obyčajnou vodou. Pridajte 1l prípravku na každých 100l vykurovacej vody, a to buď cez expanznú nádobu, napúšťací ventil, radiátor alebo pomocou čerpadla.

Ak tvrdosť vody presahuje 14 °dH (tvrdá voda), zvýšte koncentráciu na 2%, a ak presahuje aj 20 °dH (veľmi tvrdá), potom na 3%. Rovnako tak zvýšte koncentráciu, ak je systém silne znečistený kalom.

Vodu s čistiacim prípravkom nechajte cirkulovať, ak možno v teplom okruhu, po dobu 24 hodín (BP 300) / minimálne 8 dní (BP 400). Čas pôsobenia závisí do značnej miery na stave vykurovacej sústavy. Pri väčších alebo veľmi znečistených systémoch môže byť potrebné proces opakovať.

Vykurovaciu sústavu vypustíte, aby sa odstránili rozpustené zbytky znečistenia a nakoniec ju prepláchnete čistou vodou.

Po vyčistení sa odporúča naplniť okruh čistou, podľa potreby upravenou vodou s prídavkom BP 100 PLUS alebo BP 700A, ktorý vytvorí ochrannú vrstvu a bude brániť usadzovaniu vápenatých sedimentov a korózii.